

PTFE + 60% - brązowy

Dane ogólne: T 120-BR 60 jest PTFE (polifluoroetylenem) wypełnionym w 60% do brązem. Wypełniacze powodują, że materiał jest bardziej odporny na tzw "płynięcie na zimno" i daje szczególne właściwości przy zastosowaniu jako kompozytowe uszczelnienie ze wspomaganie dla wytrzymałości na wysokie ciśnienie. Posiada on podobne chemiczne właściwości i może być stosowany w takim samym zakresie temperatur jak oryginalny PTFE co powoduje, że jest on uniwersalnym materiałem uszczelniającym. T 120-BR 60 nie powinien być stosowany dla dynamicznych zastosowań w wodzie.

Główne zastosowanie: Tłoki / uszczelnienia ze sprężyną lub elastomerem, pierścienie wspomagające i uszczelnienia specjalne i O-pierścienie, temperaturach i tam, gdzie wymagana jest odporność chemiczna i niskie tarcie.

Właściwości fizyczne:

Gęstość	DIN 53479	g / cm ³	3,80 – 3,90
Twardość	ASTM D2240	Shore D	65 – 70
Wytrzymałość na rozciąganie	ASTM D4894	N / mm ²	17 – 23
Wydłużenie przy zerwaniu	ASTM D4894	%	100 – 160
Współczynnik tarcia (dyn)	ASTM D1894	mi	0,13
Minimalna temperatura pracy		° C	- 200
Maksymalna temperatura pracy		° C	+ 260
Wsk ścieralności (K)	ASTM D3702	cm ³ min 10 ⁻⁴ / kgml	10
Wytrzymałość na ścisk przy 1% deform	ASTM D695	N / mm ²	10 – 11
Współ. rozszerz. ciepl. (lin) 25-100 ° C	ASTM D696	10 ⁻⁴ /° C	8 – 9

Chemiczna odporność:

Woda do 70°	R
Woda do 90°	R
HFA	R
HFB	R
HFC	R
HFD	R
Oleje mineralne	R
Oleje jadalne	R
Paliwa	R
Ozon	R
Powietrze do 100°	R
Powietrze do 150°	R
Powietrze do 200°	R

R

S

U -

Analiza i ocena: Właściwości odnoszą się do podstawowych wartości PTFE. Wartości wyrobów wymienione powyżej odnoszą się do norm ASTM lub DIN i zostały przebadane na płytkach standaryzowanych w laboratoriach.